

RAPPORTO DI PROVA N° 390/L DEL 23.10.2023

Luogo di prestazione di analisi e servizi	GFC Chimica s.r.l. Laboratorio Chimico Viale Marconi, 73 44122 Ferrara
Cliente	PPG ARCHITECTURAL COATINGS ITALY SRL Via Monte Rosa, 7 28010 Cavallirio (Novara)
Identificazione del campione consegnato al laboratorio ¹	15092301 – SIGMA POLYMATT
Descrizione del campione	Prodotto verniciante
Data ricevimento	15.09.2023
Data inizio analisi	04.10.2023
Data fine analisi	19.10.2023

1 Introduzione

E' stato esaminato, per conto della ditta PPG ARCHITECTURAL COATINGS ITALY SRL di Cavallirio (NO), di seguito denominata per semplicità committente, un campione identificato e descritto come riportato nella tabella sopra.

Come concordato con il committente, su tale prodotto sono state effettuate le prove riportate al paragrafo successivo con riferimento alla norma UNI 11021:2002.

Il campionamento del prodotto è stato effettuato dal committente.

2 Risultati

N°	Prova	Metodo di misura	Valore misurato	Valore specificato	Risultato
Requisiti essenziali					
7.1	Presa di sporco	UNI 10792	$\Delta L = 0.48$	$\Delta L \leq 3.0$	PASSA ²
7.2	Cessione di odore	Appendice A	0	≤ 1.0	PASSA ²

¹ Il codice 15092301 è un codice interno di GFC Chimica necessario per la rintracciabilità del campione durante l'esecuzione delle prove.

² Prova eseguita dopo essiccamento di 7 giorni a T=23±2°C e UR=50±5%.




N°	Prova	Metodo di misura	Valore misurato	Valore specificato	Risultato
Requisiti particolari					
8.1	Resistenza al lavaggio	UNI EN ISO 11998	Ldft = 0.60 micron	Ldft ≤ 5 micron	PASSA ²

Il prodotto è un sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti per i quali è richiesta la resistenza al lavaggio.

GFC Chimica Srl
L'Analista
Dr. Cristina Pocaterra



GFC Chimica Srl
Il Responsabile di laboratorio
Dr. Arlen Ferrari



Il presente documento, costituito di due fogli, riproducibile da parte del Committente solo integralmente senza commenti, omissioni, alterazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si riferiscono solo ai campioni esaminati.

FINE DEL RAPPORTO

